

À:
MARCO GUARINO

Spresiano, le 10 Juillet 2014.

Objet: système sols Fassa – temps de maturation et procédure pour la mise en fonction du système de chauffage par le sol .

Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci après le temps d'attente minimum, avant la première mise en fonction du système de chauffage.

CATEGORIE	PRODUIT	JOURS
CHAPE CONSISTANCE SEMI-HUMIDE	SC420-SC420 P	21
	SV472-SV472 P	7
	FASSACEM	7
	SR450	4
CHAPE TYPE AUTO- NIVELANTE	SA500	21
	E439	7

Après cette période, la première mise en chauffe de la chape doit être effectuée en respectant les indications suivantes :

- Commencer la mise en chauffe avec une température de refoulement de l'eau comprise entre 20 et 25° C, celle ci doit rester constante pendant 3 jours ;
- Puis augmenter la température de l'eau de 5°C/jour, jusqu'à la température maximale d'utilisation prévue ;
- Maintenir cette température constante pendant 5 jours pour une épaisseur inférieure à 55 mm; et augmenter ce temps de stabilisation d'une journée par tranche d'épaisseur de 5 mm;
- En suite, réduire de 10°C par jour la température de l'eau, jusqu'à atteindre la température initiale ;
- Lors de cette première mise en fonction du système, vérifier l'aération des lieux en évitant la formation de courants d'air .

Nous vous conseillons de toujours effectuer une mise en fonction du système avant la pose du revêtement, cela afin d'éviter l'apparition de fissures en raison des tensions dues a la dilatation thermique ;

Poser le revêtement quand la chape sera complètement froide.

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268
C.Fisc./ P.IVA 02015890268

Nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées

FASSA S.R.L

Alberto Babilini

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268
C.Fisc./ P.IVA 02015890268